



domo®





**MASTERS IN TILES**

# Collection DOMO TILES 2012



ANDANTE  
ARIZONA  
CLASSIC TILES  
DIAMANT  
DIVA  
FOCUS  
LARGO  
LODGE  
MAXIM  
NATURAL CHARM  
PRIMA  
REX  
TECHNO TILE  
URBAN  
VOX





ANDANTE

# ANDANTE



## Technical specifications - Spécification techniques Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Tuft	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruktie - Constructie</b>	1/8" Cutpile	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusamenstelling - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	1200 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	8,5 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtgewicht - Totaal gewicht</b>	4500 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	box 3m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques Testresultaten - Testgegevens

<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	E <sub>fl</sub> -s2
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheit - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheit - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheit - Wrijftechtheid</b>	3-5



039	482	500	609	832	851	858	966	977
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓







ARIZONA

# ARIZONA




## Technical specifications - Spécification techniques Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Tuft	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruktie - Constructie</b>	1/10" Looppile	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdekvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusamenstelling - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	580 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	3,4 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtgewicht - Totaal gewicht</b>	4215 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques Testresultaten - Testgegevens

<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheit - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheit - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheit - Wrijftechtheid</b>	3-5



155	181	306	390	392	525	528
541	668	822	915	942	966	
v	v	v	v	v	v	v







CLASSIC TILES

# CLASSIC TILES




## Technical specifications - Spécification techniques Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Tuft	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruccion - Constructie</b>	1/10" Looppile	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusamenstelling - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	320 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	2,6 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtgewicht - Totaal gewicht</b>	3600 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques Testresultaten - Testgegevens


<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheit - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheit - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheit - Wrijftechtheid</b>	3-5



155	319	382	482	500	553	595
609	822	827	900	942	966	
V	V	V	V	V	V	V







DIAMANT

# DIAMANT



## Technical specifications - Spécification techniques


### Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Tuft	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruktie - Constructie</b>	1/10" Cutpile	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusamenstelling - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	930 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	4,7 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtgewicht - Totaal gewicht</b>	4300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques

### Testergebnissen - Testgegevens

<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	D <sub>fl</sub> -s1
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheit - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheit - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheit - Wrijftechtheid</b>	3-5



031	106	316	500	832	841	901
v	v	v	v	v	v	v





DIVA









FOCUS

# FOCUS



## Technical specifications - Spécification techniques


### Technische Daten - Technische specificaties

Production Method - Méthode de production Herstellungstechnik - Productiemethode	Tuft	
Construction - Construction Konstruktion - Constructie	1/10" Looppile Miltiroll	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
Pile composition - Composition du velours Florzusammenstellung - Poolsamenstellung	100% PP	
Pile weight - Poids du velours Florgewicht - Poolgewicht	500 g/m <sup>2</sup>	
Pile Height - Hauteur du velours Florhöhe - Poolhoogte	3,1 mm	
Total weight - Poids total Gesamtgewicht - Totaal gewicht	4150 g/m <sup>2</sup>	
Size - Dimensions Abmessung - Afmetingen	50 x 50 cm	
Wrapping - Emballage Verpackung - Verpakking	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques

### Testergebnissen - Testgegevens

Antistatique - Antistatique Antistatisch - Antistatisch	< 2 kV
Flammability - Inflammabilité Brennbarkeit - Brandgedrag	C <sub>fl</sub> -s1
Light fastness - Solidité à la lumière Lichtechtheit - Lichtechtheid	5-7
Water fastness - Solidité à l'eau Wasserechtheit - Waterechtheid	3-5
Rubbing fastness - Solidité au frottement Reibechtheit - Wrijftechtheid	3-5



106	107	482	500	609	832	851
910	990					
v	v	v	v	v	v	v







LARGO

# LARGO



## Technical specifications - Spécification techniques

### Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Tuft	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruktion - Constructie</b>	9/64" Looppile	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeekvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusamenstelling - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	600 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	4,5 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtwegicht - Totaal gewicht</b>	4100 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques

### Testergebnissen - Testgegevens

<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheit - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheit - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheit - Wrijftechtheid</b>	3-5



101	103	316	500	609	858	900	965
V	V	V	V	V	V	V	V







LODGE

# LODGE




## Technical specifications - Spécification techniques Technische Daten - Technische specificaties

Production Method - Méthode de production Herstellungstechnik - Productiemethode	Tuft	
Construction - Construction Konstruktion - Constructie	1/8" Cutpile	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
Pile composition - Composition du velours Florzusamenstelling - Poolsamenstelling	100% PA	
Pile weight - Poids du velours Florgewicht - Poolgewicht	680 g/m <sup>2</sup>	
Pile Height - Hauteur du velours Florhöhe - Poolhoogte	5,0 mm	
Total weight - Poids total Gesamtgewicht - Totaal gewicht	4400 g/m <sup>2</sup>	
Size - Dimensions Abmessung - Afmetingen	50 x 50 cm	
Wrapping - Emballage Verpackung - Verpakking	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques Testresultaten - Testgegevens

Antistatique - Antistatique Antistatisch - Antistatisch	< 2 kV
Flammability - Inflammabilité Brennbarkeit - Brandgedrag	C <sub>f</sub> s1
Light fastness - Solidité à la lumière Lichtechtheit - Lichtechtheid	5-7
Water fastness - Solidité à l'eau Wasserechtheit - Waterechtheid	3-5
Rubbing fastness - Solidité au frottement Reibechtheit - Wrijftechtheid	3-5



106 382 482 820 900 990  
v v v v v v





NATURAL CHARM

# NATURAL CHARM



## Technical specifications - Spécification techniques


### Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Tuft	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruktie - Constructie</b>	1/10" Looppile Multiroll	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusamenstelling - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	600 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	3,9 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtgewicht - Totaal gewicht</b>	4240 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques

### Testergebnissen - Testgegevens

<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	D <sub>f</sub> -s1
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheit - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheit - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheit - Wrijftechtheid</b>	3-5



106	129	319	404	803	817	900	995
V	V	V	V	V	V	V	V







REX

# REX



## Technical specifications - Spécification techniques


### Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Rib	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruktie - Constructie</b>	Velours	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusammenstellung - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	650 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	5,0 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtgewicht - Totaal gewicht</b>	3050 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques

### Testergebnissen - Testgegevens

<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	B <sub>fl</sub> -s1
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheit - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheit - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheit - Wrijftechtheid</b>	3-5



106	316	504	541	609	822	900	901	965
v	v	v	v	v	v	v	v	v







MAXIM

# MAXIM



## Technical specifications - Spécification techniques


### Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Tuft	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruktie - Constructie</b>	1/10"	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusamenstelling - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	605 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	5,0 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtgewicht - Totaal gewicht</b>	4200 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques

### Testergebnissen - Testgegevens

<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	E <sub>fl</sub> -s2
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheit - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheit - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheit - Wrijftechtheid</b>	3-5



149 835 858 995  
v v v v







PRIMA

# PRIMA



## Technical specifications - Spécification techniques


### Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Needlefelt - Naaldvilt	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruktie - Constructie</b>	Rib	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusamenstelling - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	830 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	5,0 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtgewicht - Totaal gewicht</b>	3200 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques

### Testresultaten - Testgegevens

<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	B <sub>f1</sub> -s1
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheit - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheit - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheit - Wrijftechtheid</b>	3-5



106	155	280	316	504	541	822	901	965
v	v	v	v	v	v	v	v	v



URBAN



# URBAN



## Technical specifications - Spécification techniques

### Technische Daten - Technische specificaties

Production Method - Méthode de production Herstellungstechnik - Productiemethode	Tuft	
Construction - Construction Konstruktion - Constructie	1/10" Looppile	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
Pile composition - Composition du velours Florzusamenstelling - Poolsamenstelling	100% PP	
Pile weight - Poids du velours Florgewicht - Poolgewicht	320 g/m <sup>2</sup>	
Pile Height - Hauteur du velours Florhöhe - Poolhoogte	2,6 mm	
Total weight - Poids total Gesamtgewicht - Totaal gewicht	3600 g/m <sup>2</sup>	
Size - Dimensions Abmessung - Afmetingen	50 x 50 cm	
Wrapping - Emballage Verpackung - Verpakking	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques

### Testresultaten - Testgegevens

Antistatique - Antistatisch Antistatisch - Antistatisch	< 2 kV
Flammability - Inflammabilité Brennbarkeit - Brandgedrag	C <sub>fl</sub> -s1
Light fastness - Solidité à la lumière Lichtechtheit - Lichtechtheid	5-7
Water fastness - Solidité à l'eau Wasserechtheit - Waterechtheid	3-5
Rubbing fastness - Solidité au frottement Reibechtheit - Wrijftechtheid	3-5



039	061	482	500	609	822	832
900	966					
V	V	V	V	V	V	V







TECHNO TILE

# TECHNO TILE




## Technical specifications - Spécification techniques Technische Daten - Technische specificaties

Production Method - Méthode de production Herstellungstechnik - Productiemethode	Tuft	
Construction - Construction Konstruktion - Constructie	1/10" Cutpile	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
Pile composition - Composition du velours Florzusamenstelling - Poolsamenstelling	100% PP	
Pile weight - Poids du velours Florgewicht - Poolgewicht	640 g/m <sup>2</sup>	
Pile Height - Hauteur du velours Florhöhe - Poolhoogte	2,5 mm	
Total weight - Poids total Gesamtgewicht - Totaal gewicht	4100 g/m <sup>2</sup>	
Size - Dimensions Abmessung - Afmetingen	50 x 50 cm	
Wrapping - Emballage Verpackung - Verpakking	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques Testresultaten - Testgegevens

Antistatique - Antistatique Antistatisch - Antistatisch	< 2 kV
Flammability - Inflammabilité Brennbarkeit - Brandgedrag	D <sub>if</sub> s1
Light fastness - Solidité à la lumière Lichtechtheit - Lichtechtheid	5-7
Water fastness - Solidité à l'eau Wasserechtheit - Waterechtheid	3-5
Rubbing fastness - Solidité au frottement Reibechtheit - Wrijftechtheid	3-5



382	581	595	601	900	963
v	v	v	v	v	v







VOX

# VOX




## Technical specifications - Spécification techniques Technische Daten - Technische specificaties

<b>Production Method - Méthode de production</b> <b>Herstellungstechnik - Productiemethode</b>	Needlepunch	
<b>Construction - Construction</b> <b>Konstruktie - Constructie</b>	Velours	Bitumen + voile non tissé / afdekvlies Bitumen + Abdeckvlies / non woven
<b>Pile composition - Composition du velours</b> <b>Florzusamenstelling - Poolsamenstelling</b>	100% PP	
<b>Pile weight - Poids du velours</b> <b>Florgewicht - Poolgewicht</b>	650 g/m <sup>2</sup>	
<b>Pile Height - Hauteur du velours</b> <b>Florhöhe - Poolhoogte</b>	6,0 mm	
<b>Total weight - Poids total</b> <b>Gesamtgewicht - Totaal gewicht</b>	3050 g/m <sup>2</sup>	
<b>Size - Dimensions</b> <b>Abmessung - Afmetingen</b>	50 x 50 cm	
<b>Wrapping - Emballage</b> <b>Verpackung - Verpakking</b>	Box 5m <sup>2</sup>	

## Test results - Performances techniques Testresultaten - Testgegevens

<b>Antistatique - Antistatique</b> <b>Antistatisch - Antistatisch</b>	< 2 kV
<b>Flammability - Inflammabilité</b> <b>Brennbarkeit - Brandgedrag</b>	B <sub>fl</sub> -s1
<b>Light fastness - Solidité à la lumière</b> <b>Lichtechtheid - Lichtechtheid</b>	5-7
<b>Water fastness - Solidité à l'eau</b> <b>Wasserechtheid - Waterechtheid</b>	3-5
<b>Rubbing fastness - Solidité au frottement</b> <b>Reibechtheid - Wrijftechtheid</b>	3-5



106	316	504	541	609	822	900
901	965					
v	v	v	v	v	v	v

